

Техническа спецификация

UV лак

EL900-100

ENERGY-LAC UV ВИСОК ГЛАНЦ ЛАК ЗА СИТО ПЕЧАТ

- ◆ Нанасяне чрез сито печат с екстремално висок гланц и отлична естетичност.
- ◆ Бързо сушене и максимална устойчивост на триене осигуряваща максимална печатемост.
- ◆ Уникална смес от на смоли и специални добавки

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Viscosity (DIN 4 @ 25°C)	95-105 Seconds
Solids	98-100%
Gloss (Sheen @ 60° on Gloss Art)	85-95
Cure Speed	Medium-Fast
Rub Resistance	High
Slip Values	High

EL900-100 е подходящ за печат върху картон, списания и реклами, препоръчва се за хранителни опаковки ако храната не е в пряк контакт. EL900-100 не е подходящ за директен контакт с храни. За повече технически характеристики, моля да се консултирате с бюлетина за безопасност.

ППИЛОЖЕНИЕ:

In-Line/Off-line	Off-Line
Minimum Substrate Grammage	115 gsm
Glueable	No
Foil Blockable	No
Recommended film weight	2-4gsm wet

EL900-100 is suitable for application via the majority of off-line screen coaters.



ЕВРОИНКС ООД

Бул. Цар Борис III № 204, София
Тел./Факс (02) 9571792 e-mail: info@euroinks.net , www.euroinks.net

ОЦНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

EL900-100 е формулирана с цел осигуряване на най-високите нива на блясък, когато се нанася върху сухо мастило чрез оф-контакт на залетите сита. Този лак е формулирана, за да осигури отлично ниво на изравняване, с минимум от балони. Препоръчителни размери на сита за печат на гланц лакове е 140 нишки.

За да се избегне просветляване (драскотина на лака), е важно да се гарантира, че мастилото е било дадено достатъчно време за всички на разтворител, за да се изпарят. За да се избегне този проблем, материалите за печат е необходимо да престоят най-малко 24 часа преди лакиране, както и съхранение на печатни материали да позволят изпаряване на разтворителите.

EL900-100 съдържа силикони, което прави този продукт неподходяща за лепене на фолио.

Версии за лепене на фолио и топъл печат са на разположение.

EL900-100 е формулирана да съхне бързо, като същевременно осигуряват ултра-гладко покритие, с максимална устойчивост..

СЪХРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА:

UV лака не трябва да бъде излаган дълго време на температури под 5°C или нас 35°C.

Продуктите на Pulse от серията 'Energy-Lac' имат 12 срок на годност ако не са отваряни и съхранявани в правилите условия. Дата на производството е на етикета.

ОТКАЗ:

Информацията, съдържаща се в този информационен лист за данни за продукта е върнаот към най-добрите ни познания към датата на издаване. То е замислено като ръководство за оптимално използване на продукт и не е предназначен като гаранция или като спецификация. Информацията се отнася само до съответния продукт и не може да бъде подходяща за комбинации с други материали или при процеси, различни от тези, които са изрично описани тук.

EL900-100 High Gloss Screen Lacquer:



ЕВРОИНКС ООД

Бул. Цар Борис III № 204, София

Тел./Факс (02) 9571792 e-mail: info@euroinks.net , www.euroinks.net